

Karta techniczna

ŚRODEK GRUNTUJĄCY DO TYNKÓW SILIKONOWYCH

Dane techniczne:

Zużycie materiału (kg/m ²):	0,2
Gęstość objętościowa (g/cm ³):	cca 1,0
Zawartość substancji suchej (%):	47

Opakowania:

Wiadra 5l i 20l

Skład:

Płyn gruntujący na bazie dyspersji silikonowej, barwiony pod kolor tynku.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być mocne, nośne, suche, związane, bez rys i spękań. Pozostające na podłożu stare powłoki malarskie, tłuszcze, oleje oraz kurz należy bezwzględnie usunąć. Nowe tynki muszą dostatecznie związać minimum 28 dni.

Przygotowanie gruntu:

Zawartość opakowania przemieszać.

Wykonanie warstwy podkładowej:

Przygotowany roztwór nakładać równomiernie na podłoże wałkiem lub pędzlem, w razie konieczności czynność powtórzyć. Tynk nakładać po 24 godzinach.

Składowanie:

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze nie niższej niż +5°C. Oryginalnie zapakowany pojemnik można składować do 6 miesięcy od daty produkcji zaznaczonej na opakowaniu

Uwagi:

Grunt ma odczyn alkaiczny, niestabilna bądź wysoka wilgotność może powodować nierównomierne reakcje w gruncie, czego następstwem mogą być przebarwienia tynku. Wszystkie prace wykonać w temperaturach +5°C : +20°C w warunkach niskiej wilgotności powietrza. Przed przystąpieniem do prac wszystkie okna, drzwi i inne elementy nie przeznaczone do gruntowania zabezpieczyć folią ochronną. W przypadku zabrudzenia gruntem natychmiast zmyć zabrudzenie wodą.

Dostępność kolorystyczna:

Środek gruntujący dostępny jest w kolorach dobranych do kolorystyki tynków część I.

Bezpieczeństwo pracy:

W czasie pracy używać odzieży i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu substancji z okiem, przemyć oko dużą ilością wody i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem okulistą. Po zakończonej pracy narzędzia umyć wodą.

Likwidacja opakowań:

Puste opakowanie oraz pozostałość materiału dostarczyć na odpowiednie składowisko odpadów.



Danachem Sp. J.

ul. Borecka 4A

03-034 Warszawa

tel. + 48 (022) 676 94 47

+ 48 (022) 614 24 03

e-mail: danachem@danachem.com

www.danachem.com