

# Karta techniczna

## TYNK SILIKONOWY BRAVERO

Gotowa do użycia masa tynkarska na bazie żywicy silikonowej. Do wykonywania wypraw elewacyjnych na podłożach mineralnych i w systemach ociepleń budynków. Struktura „baranek”.

### Dane techniczne:

|                                  |                |     |
|----------------------------------|----------------|-----|
| Uziarnienie (mm):                | 1,5            | 2,0 |
| Zużycie materiału (kg/m²):       | 2,5            | 3,0 |
| Rozcieńczanie:                   | max. + 5% wody |     |
| Gęstość objętościowa (g/cm³)     | cca 1,8        |     |
| Konsystencja (cm):               | 9,0            |     |
| Zawartość substancji suchej (%): | 85             |     |
| Wyrób zgodny z PN-EN 13499       |                |     |
| Ocena PZH HK/B/0565/2008         |                |     |

### Opakowania:

25 kg plastikowe wiadro

### Skład:

Masa tynkarska na bazie żywicy silikonowej z wypełniaczem mineralnym, modyfikatorami i pigmentami. Kolory wg palety barw DANACHEM, lub kolory wg ustaleń indywidualnych.

### Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być równe, suche, nośne, związane, odpylone i niezamarznięte. Na 24 godziny przed nakładaniem tynku podłoże uprzednio należy zagruntować gruntem do tynków silikonowych. Świeże tynki powinny być w pełni związane

### Przygotowanie masy:

Przed aplikacją zawartość opakowania należy przemieszać.

### Nakładanie tynku:

Tynk należy nakładać pacą stalową na 1,5 grubości ziarna i niezwłocznie przetrzeć pacą plastikową do pożądanej faktury. Łączenia poszczególnych partii tynku na elewacji należy łączyć metodą „mokre na mokre”. Prace powinny być tak zaplanowane aby połączenia wykonywać w miejscach mało widocznych np za rurą spustową rynny, bądź określony fragment elewacji wykonać od załomu do załomu budynku. Po zakończonej pracy narzędzia umyć wodą.

### Składowanie:

Tynk przechowywać w suchym miejscu o temperaturze powyżej +5°C w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

### Uwagi:

Wszystkie prace należy wykonywać przy niskiej wilgotności powietrza w temperaturach +5°C:+20°C. W trakcie prowadzenia robót należy unikać silnego nasłonecznienia i silnego wiatru. W warunkach niskich temperatur i dużej wilgotności nałożony tynk ochronić przed wpływem warunków atmosferycznych. W związku z chemicznie aktywnym charakterem tynku w czasie prac należy unikać okresów niestabilnej pogody, nierówne związanie tynku może powodować nieodwracalne przebarwienia. Wszystkie zabrudzenia tynkiem natychmiast zmyć wodą.

### Kolorystyka:

Tynki silikonowe dostępne są według wzornika kolorów DANACHEM. Na specjalne zamówienie istnieje możliwość opracowania innego koloru.

### Bezpieczeństwo pracy:

W czasie wykonywania prac należy stosować odzież i rękawice ochronne. W przypadku kontaktu produktu z oczami przemyć dużą ilością wody i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem okulistą. W przypadku połknięcia natychmiast powiadomić lekarza.

### Likwidacja opakowań:

Puste opakowania i resztki materiału odtransportować na właściwe składowisko odpadów.



Danachem Sp. J.  
ul. Borecka 4A  
03-034 Warszawa  
tel. + 48 (022) 676 94 47  
+ 48 (022) 614 24 03  
e-mail: [danachem@danachem.com](mailto:danachem@danachem.com)  
[www.danachem.com](http://www.danachem.com)