

Karta techniczna

FARBA WEWNĘTRZNA AKRYLOWA EFEKT

Zastosowanie:

Wodorozcieńczalna dyspersyjna, styrenowo-akrylowa farba nawierzchniowa przeznaczona do wykonywania białych, estetycznych powłok malarskich wewnątrz budynków. Polecana do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach tzw. suchych mieszkalnych, magazynowych, przemysłowych i gospodarczych. Stosowana jest do pierwszego malowania podłoży mineralnych (np.: tynki cementowe, wapienne, cementowo-wapienne i gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe oraz beton) oraz pokrytych już powłoką malarską. Przed nanoszeniem farby podłoża chłonne lub kredujące wymagają zagruntowania preparatem Środek gruntujący wewnętrzny.

Dane techniczne:

Zużycie (l/m ²):	0,25 / malowanie dwukrotne/
Gęstość objętościowa (g/cm ³):	cca 1,5
Stopień połysku:	matowa
LZO	poniżej 30g/l
Okres przydatności do stosowania:	18 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Opakowania:

5 l, 10 l, 20 l plastikowe wiadro

Skład:

Wodorozcieńczalna wewnętrzna farba na bazie dyspersji zawierającej kopolimery styrenowo-akrylowo-maleinowe z dodatkiem środków modyfikujących i pigmentów.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być mocne, nośne, suche, związane, pozbawione tłuszczu i kurzu, bez rys i spękań. W przypadku występowania porostu grzybów, podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie odkazić preparatem grzybobójczym. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (np.: złuszczone powłoki malarskie, odspojone tynki) należy usunąć. Pozostałości farb klejowych lub wapiennych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, szpachlową. Świeże tynki cementowe i cementowo-wapienne można malować po upływie 3-4 tygodniowego okresu sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, natomiast tzw. „suchą zabudowę” bezpośrednio po przeszlifowaniu i odpyleniu.

Gruntowanie:

Do gruntowania zaleca się zastosowanie roztworu farby właściwej rozcieńczonej czystą wodą w proporcji do 10-25% objętości wody w stosunku do farby. Gruntowanie należy wykonać pędzlem lub wałkiem, dokładnie wcierając rozcieńczoną farbę w podłoże, aby zapewnić dobre wniknięcie w jego strukturę. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia (od 2 do 4 godz. w temp. 20°C) przed nałożeniem kolejnych warstw farby nierozcieńczonej. Uwaga: Podłoża o niskiej zwilżalności (jak np.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw sztucznych lub dyspersyjne powłoki malarskie) nie gruntować, a jedynie zmyć wodą.

W przypadku podłoży o bardzo dużej chłonności, powierzchni zniszczonych lub kredowych, należy zastosować specjalistyczny środek gruntujący.

Przygotowanie farby:

Zawartość opakowania przemieszać mieszadłem wolnoobrotowym.

Nakładanie farby:

Farbę nakładać równomiernie na podłoże wałkiem lub pędzlem, metodą „mokre na mokre”. Kolejną warstwę po wyschnięciu poprzedniej. Czas schnięcia zależny jest od warunków wewnątrz pomieszczenia, tj. temperatury i wilgotności.

Składowanie:

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze nie niższej niż +5°C. Oryginalnie zapakowany pojemnik można składować do 18 miesięcy od daty produkcji oznaczonej na opakowaniu.

Uwagi:

Wszystkie prace wykonać w temperaturach +5°C - +20°C w warunkach średniej (40% -70%) wilgotności powietrza. Przed przystąpieniem do prac wszystkie okna, drzwi i inne elementy nie przeznaczone do malowania zabezpieczyć folią ochronną. W przypadku zabrudzenia farbą natychmiast zmyć je wodą.

Dostępność kolorystyczna:

Farba wewnętrzna akrylowa dostępna jest w kolorach według wzornika kolorów NCS i RAL. Możliwe jest opracowanie

dowolnego innego koloru.

Bezpieczeństwo pracy:

W czasie pracy używać odzieży i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu substancji z okiem, przemyć oko dużą ilością wody i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem okulistą. Po zakończonej pracy narzędzia umyć wodą.

Likwidacja opakowań:

Puste opakowanie oraz pozostałość materiału dostarczyć na odpowiednie składowisko odpadów.

Dokumenty odniesienia:

PN-C-81914: 1998

PN-EN – 13300: 2002

	Danachem Sp. J. ul. Borecka 4A 03-034 Warszawa tel. + 48 (022) 676 94 47 + 48 (022) 614 24 03 e-mail: danachem@danachem.com www.danachem.com
---	--