

Karta techniczna

FARBA SILIKONOWA

Wodoodporna farba na bazie wodnej dyspersji żywicy silikonowej. Stosowana do malowania nowych i starych tynków oraz jako warstwa wierzchnia w BSO (bezsponinowych systemach ociepleń) z tynkiem mineralnym.

Dane techniczne:

zużycie (l/m ²):	ok. 0,4 /malowanie dwukrotne/
Gęstość objętościowa (g/cm ³):	cca 1,30
Współczynnik oporu dyfuzyjnego (μ):	180

Opakowania:

20 l plastikowe wiadro

Skład:

Wodnorozcieńczalna fasadowa farba na bazie wodnej dyspersji żywicy silikonowej z dodatkiem środków modyfikujących i pigmentów. Farba jest produktem paroprzepuszczalnym i zmywalnym.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być mocne, nośne, suche, związane, bez rys i spękań. Pozostające na podłożu stare powłoki malarskie, tłuszcze, oleje oraz kurz należy bezwzględnie usunąć. Nowe tynki muszą dostatecznie związać minimum 28 dni.

Przygotowanie farby:

Zawartość opakowania przemieszać mieszadłem.

Nakładanie farby:

Farbę nakładać równomiernie na podłoże wałkiem lub pędzlem, kolejną warstwę po wyschnięciu poprzedniej.

Składowanie:

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze nie niższej niż +5°C. Oryginalnie zapakowany pojemnik można składować do 18 miesięcy od daty produkcji.

Uwagi:

Wszystkie prace wykonać w temperaturach +5°C : +20°C w warunkach niskiej wilgotności powietrza. Przed przystąpieniem do prac wszystkie okna, drzwi i inne elementy nie przeznaczone do malowania zabezpieczyć folią ochronną. W przypadku zabrudzenia farbą natychmiast zmyć zabrudzenie wodą.

Dostępność kolorystyczna:

Farba silikonowa dostępna jest w kolorach według wzornika kolorów część I.

Bezpieczeństwo pracy:

W czasie pracy używać odzieży i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu substancji z okiem, przemyć oko dużą ilością wody i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem okulistą. Po zakończonej pracy narzędzia umyć wodą.

Likwidacja opakowań:

Puste opakowanie oraz pozostałość materiału dostarczyć na odpowiednie składowisko odpadów.

Dokumenty odniesienia:

Farba jest zgodna z PN-C-81913 : 1998



Danachem Sp. J.
ul. Borecka 4A
03-034 Warszawa
tel. + 48 (022) 676 94 47
+ 48 (022) 614 24 03
e-mail: danachem@danachem.com
www.danachem.com