

Karta techniczna

TYNK SILIKONOWY

Gotowa do użycia masa tynkarska na bazie żywicy silikonowej. Do wykonywania wypraw elewacyjnych na podłożach mineralnych i w systemach ociepleń budynków. Struktura „kornik”.

Dane techniczne:

Uziarnienie (mm):	1,5	2,0
Zużycie materiału (kg/m ²):	2,5	3,0
Rozcieńczanie:	max. + 5% wody	
Gęstość objętościowa (g/cm ³)	cca 1,8	
Konsystencja (cm):	9,0	
Zawartość substancji suchej (%):	85	
Wyrób zgodny z PN-EN 13499		

Opakowania:

25 kg plastikowe wiadro

Skład:

Masa tynkarska na bazie żywicy silikonowej z wypełniaczem mineralnym, modyfikatorami i pigmentami. Kolory wg palety barw DANACHEM, lub kolory wg ustaleń indywidualnych.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być równe, suche, nośne, związane, odpylone i niezamarznięte. Na 24 godziny przed nakładaniem tynku podłoże uprzednio należy zagruntować gruntem do tynków silikonowych. Świeże tynki powinny być w pełni związane

Przygotowanie masy:

Przed aplikacją zawartość opakowania należy przemieszać.

Nakładanie tynku:

Tynk należy nakładać pacą stalową na 1,5 grubości ziarna i niezwłocznie przetrzeć pacą plastikową do pożądanej faktury. Łączenia poszczególnych partii tynku na elewacji należy łączyć metodą „mokre na mokre”. Prace powinny być tak zaplanowane aby połączenia wykonywać w miejscach mało widocznych np za rurą spustową rynny, bądź określony fragment elewacji wykonać od załomu do załomu budynku. Po zakończonej pracy narzędzia umyć wodą.

Składowanie:

Tynk przechowywać w suchym miejscu o temperaturze powyżej +5°C w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Uwagi:

Wszystkie prace należy wykonywać przy niskiej wilgotności powietrza w temperaturach +5°C:+20°C. W trakcie prowadzenia robót należy unikać silnego nasłonecznienia i silnego wiatru. W warunkach niskich temperatur i dużej wilgotności nałożony tynk ochronić przed wpływem warunków atmosferycznych. W związku z chemicznie aktywnym charakterem tynku w czasie prac należy unikać okresów niestabilnej pogody, nierówne związanie tynku może powodować nieodwracalne przebarwienia. Wszystkie zabrudzenia tynkiem natychmiast zmyć wodą.

Kolorystyka:

Tynki silikonowe dostępne są według wzornika kolorów DANACHEM. Na specjalne zamówienie istnieje możliwość opracowania innego koloru.

Bezpieczeństwo pracy:

W czasie wykonywania prac należy stosować odzież i rękawice ochronne. W przypadku kontaktu produktu z oczami przemyć dużą ilością wody i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem okulistą. W przypadku połknięcia natychmiast powiadomić lekarza.

Likwidacja opakowań:

Puste opakowania i resztki materiału odtransportować na właściwe składowisko odpadów.



Danachem Sp. J.
ul. Borecka 4A
03-034 Warszawa
tel. + 48 (022) 676 94 47
+ 48 (022) 614 24 03
e-mail: danachem@danachem.com
www.danachem.com