

Karta techniczna

FARBA SILIKATOWA

Wodoodporna farba na bazie potasowego szkła wodnego. Stosowana do malowania nowych i starych tynków oraz jako warstwa wierzchnia w BSO (bezsponinowych systemach ociepleń) z tynkiem mineralnym.

Dane techniczne:

Zużycie (l/m ²):	0,40 /malowanie dwukrotne/
Gęstość objętościowa (g/cm ³):	cca 1,30
Współczynnik oporu dyfuzyjnego (μ):	170

Opakowania:

20 l plastikowe wiadro

Skład:

Wodnorozcieńczalna fasadowa farba na bazie potasowego szkła wodnego z dodatkiem środków modyfikujących i pigmentów. Farba jest produktem paroprzepuszczalnym i zmywalnym

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być mocne, nośne, suche, związane, bez rys i spękań. Pozostające na podłożu stare powłoki malarskie, tłuszcze, oleje oraz kurz należy bezwzględnie usunąć.

Przygotowanie farby:

Zawartość opakowania przemieszać mieszadłem.

Nakładanie farby:

Farbę nakładać równomiernie na podłoże wałkiem lub pędzlem, kolejną warstwę po wyschnięciu poprzedniej.

Składowanie:

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze nie niższej niż +5°C. Oryginalnie zapakowany pojemnik można składować do 6 miesięcy od daty produkcji oznaczonej na opakowaniu

Uwagi:

Produkt ma odczyn alkaiczny. Wszystkie prace wykonać w temperaturach +5°C : +20°C w warunkach niskiej wilgotności powietrza. Przed przystąpieniem do prac wszystkie okna, drzwi i inne elementy nie przeznaczone do malowania zabezpieczyć folią ochronną. W przypadku zabrudzenia farbą natychmiast zmyć zabrudzenie wodą.

Dostępność kolorystyczna:

Farba silikatowa dostępna jest w kolorach według wzornika kolorów część I.

Bezpieczeństwo pracy:

Produkt ma odczyn alkaiczny. W czasie pracy używać odzieży i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu substancji z okiem, przemyć oko dużą ilością wody i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem okulistą. Po zakończonej pracy narzędzia umyć wodą.

Likwidacja opakowań:

Puste opakowanie oraz pozostałość materiału dostarczyć na odpowiednie składowisko odpadów.

Dokumenty odniesienia:

Farba jest zgodna z PN-C-81913; 1998

	Danachem Sp. J. ul. Borecka 4A 03-034 Warszawa tel. + 48 (022) 676 94 47 + 48 (022) 614 24 03 e-mail: danachem@danachem.com www.danachem.com
---	--