

Karta techniczna

TYNK POLIMEROWO-MINERALNY

Sucha, masa tynkarska na bazie białego cementu i wapna, wzbogacona o suche dyspersje żywic organicznych. Do wykonywania wypraw elewacyjnych na podłożach mineralnych i w BSO (bezsposinowych systemach ociepleń) FAGRAMIN.

Dane techniczne:

Uziarnienie (mm):	1,5	2,0
Zużycie materiału (kg/m ²):	3,0	3,6
Ilość wody zarobowej (l):	4,7 – 4,8	
Gęstość objętościowa (g/cm ³):	cca 1,8	
Konsystencja (cm):	9,0	

Opakowania:

25 kg papierowy worek

Skład:

Masa tynkarska na bazie cementu i wapna z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami. Kolor biały lub do malowania

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być równe, suche, nośne, związane, odpylone i niezamarznięte. Na 24 godziny przed nakładaniem tynku podłoże uprzednio należy zagruntować gruntem do tynków akrylowych. Świeże tynki powinny być w pełni związane

Przygotowanie masy:

Tynk należy rozmieszać z wodą w proporcji 4,4 – 4,8 litra wody na każdy worek. Odstawić na kilka minut i przemieszać ponownie.

Nakładanie tynku:

Tynk należy nakładać pacą stalową na grubość ziarna (kornik) lub na 1,5 grubości ziarna (baranek) i niezwłocznie przetrzeć pacą plastikową do pożądanej faktury. Łączenia poszczególnych partii tynku na elewacji należy łączyć metodą „mokre na mokre”. Prace powinny być tak zaplanowane aby połączenia wykonywać w miejscach mało widocznych np za rurą spustową rynny, bądź określony fragment elewacji wykonać od załomu do załomu budynku. Po zakończonej pracy narzędzia umyć wodą.

Składowanie:

Tynk przechowywać w suchym miejscu o temperaturze powyżej +5°C w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, nie dłużej niż 6 miesięcy

Uwagi:

Wszystkie prace należy wykonywać przy niskiej wilgotności powietrza w temperaturach +5°C:+20°C. Podczas przygotowywania zaprawy trzymać się stałej proporcji wody do substancji suchej, niedotrzymanie tego reżimu może powodować powstanie niejednorodnej faktury. W trakcie prowadzenia robót należy unikać silnego nasłonecznienia i silnego wiatru. W warunkach niskich temperatur i dużej wilgotności nałożony tynk ochronić przed wpływem warunków atmosferycznych. Wszystkie zabrudzenia tynkiem natychmiast zmyć wodą.

Kolorystyka:

Tynki polimerowo-mineralne produkowane są w kolorze białym i mogą być malowane farbami elewacyjnymi silikatowymi oraz silikonowymi

Bezpieczeństwo pracy:

Tynk posiada odczyn alkaiczny. W czasie wykonywania prac należy stosować odzież i rękawice ochronne. W przypadku kontaktu produktu z oczami przemyć dużą ilością wody i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem okulistą. W przypadku poknięcia natychmiast powiadomić lekarza.

Likwidacja opakowań:

Puste opakowania i resztki materiału odtransportować na właściwe składowisko odpadów.



Danachem Sp. J.
ul. Borecka 4A
03-034 Warszawa
tel. + 48 (022) 676 94 47
+ 48 (022) 614 24 03
e-mail: danachem@danachem.com
www.danachem.com